

30/1 SÜPREM TUP ÖZELLİKLERİ;

Çekmezlik +/- %5

Dönme 4

Boya haslığı 4 ( renklere göre değişkenlik gösterir)

Gramaj 140/150 mt

Önceden talep edildiği takdirde boya haslığı ve çekmezlik değerleri açık en yapılarak daha hassas konuma getirebilir.

Bu değerler EKO TEKS standartlarıdır.

Siyah / Beyaz Okul T-shirtü

**ÇALIŞKAN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**  
Merkez: Telsiz: Mah. Dursun Kılıç Cad. No:62-63-64  
Zeytinburnu / İST. Tel: 0 212 416 88 88 Faks: 0212 546 10 14  
Depo: Telsiz Mah. Balıklı Çirpan Yolu Sk. No:2/A  
Zeytinburnu / İSTANBUL T.C. Sic. No: 3013 7  
Davutpaşa V.D.: 227 005 1224 Mersis No: 0227005122400016

ÜÇ İPLİK PENYE O.W ÖZELLİKLERİ;

Çekmezlik +/- %5

Dönme 4

Boya haslığı 4 ( renklere göre değişkenlik gösterir)

Gramaj 140/150 mt


Önceden talep edildiği takdirde boya haslığı ve çekmezlik değerleri açık en yapılarak daha hassas konuma getirebilir.

Bu değerler EKO TEKS standartlarıdır.

**ÇALIŞKAN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Merkez: Telsiz: M9. Dursun Kılıç Cad. No:62-63-64  
Zeytinburnu / İST. Tel: 0212 416 88 88 Fax: 0212 546 10 14  
Depo: Telsiz: 08. Banklı Çırpıcı Yolu Sk. No:27A  
Zeytinburnu / İSTANBUL Tic. Sic. No: 101377  
Davutpaşa V.D: 227 005 1204 Mersis No: 0227005122400016

Siyah Kapşonlu Fermuarlı / Fermuarsız Houde



# ARILAR

KUMAŞ VE TEKSTİL TIC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

.../.../...

İKİ İPLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİ;

ÇEKMEZLİK %6-%8 ARASI

DÖNME 4

HASLIK DERECESİ 4 (RENKLERE GÖRE FARKLILIK OLABİLİR)

GRAMAJ 200-210

TALEP EDİLDİĞİ TAKDİRDE ÇEKMEZLİK VE HASLIK DERECELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

BU DEĞERLER EKO TEKS STANDARTLARINDADIR

Beden Eğitimi Eşofman Takım ve Şortu

  
KUMAŞ VE TEKSTİL TIC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  
Telsiz Mah. Seyit Nizam Cd. No: 190 Zeytinburnu / İST.  
Tel: (0212) 416 37 76 - 78 Fax: (0212) 582 12 28  
Davutpaşa V.D.: 078 015 0869

.../.../...

ÜÇ İPLİK ŞARDONLU VE ŞARDONSUZ ÖZELLİKLERİ;

ÇEKMEZLİK	%5-%7 ARASI
DÖNME	4
HASLIK DERECESİ	4 (RENKLERE GÖRE FARKLILIK OLABİLİR)
GRAMAJ	270-280

TALEP EDİLDİĞİ TAKDİRDE ÇEKMEZLİK VE HASLIK DERECELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

BU DEĞERLER EKO TEKS STANDARTLARINDADIR

Mont

.../.../...

30/1 LYC PENYE ÖZELLİKLERİ;

ÇEKMEZLİK	%5-%8 ARASI
DÖNME	4
HASLIK DERECEŚİ	4 (RENKLERE GÖRE FARKLILIK OLABİLİR)
GRAMAJ	170-180

TALEP EDİLDİĐİ TAKDİRDE ÇEKMEZLİK VE HASLIK DERECELERİ DEĐİŐTİREBİLİR

BU DEĐERLER EKO TEKS STANDARTLARINDADIR

Beden Eđitimi T-shirtü



**ARILAR**  
KUMAŞ VE TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  
Telsiz Mah. Seyit Nizam Cd. No: 190 Zeytinburnu / İst.  
Tel: (0212) 416 37 76 - 78 / (0212) 582 12 28  
Davutpaőa V.D.: 078 015 0869



## AFTERCARE INSTRUCTIONS

Döküman No	F.MK.12
Yayın Tarihi	24.10.2007
Rev. No	04
Rev. Tarihi	23.08.2017

DISTRIBUTION NR: 170838 - 1

DATE: 2020.01.10 13:59:20



### QUALITY STANDARDS MINIMUM VALUES FOR FINISHED FABRICS

CUSTOMER	KIPAS MENSUCAT İŞLETMELERİ.A.Ş		
ARTICLE NR & NAME	KI 6 2 2 013 5NR & ELENA BI STR		
COLOUR	DARK COLOUR (FIBRE DYED)		
COMPOSITION (%)	PES/CV/EL 64/31/5		
WIDTH (cm)	USABLE: 135 TOTAL: 140		
WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> (±5%))	350		

TEST DESCRIPTION	MIN VALUES		TEST METHOD
DIMENSIONAL STABILITY TO WASHING	Warp: -/+3	Weft: -/+3	PA1A (BSEN 6330) HAND IRONING WITH STEAM (1400- 1600 C) AFTER TUMBLE DRYING)
DIMENSIONAL STABILITY TO STEAM	Warp: -3/0	Weft: -3/0	PA2 (BS4323)
RECOVERY	Warp: .	Weft: .	
ELONGATION(%)	Warp: 25 -/+3	Weft: 22 -/+3	DUPONT TTM075
GROWTH	Warp: .	Weft: .	
SEAM SLIPPAGE	Warp: 12 kg	Weft: 12 kg	EN ISO 13936-1
TENSILE STRENGTH	Warp: 25 kg	Weft: 25 kg	EN ISO 13934-1
TEAR STRENGTH	Warp: 1200 grf	Weft: 1200 grf	EN ISO 13937-1
PILLING RESISTANCE	3/4		BS EN ISO 12945-2 (2000 REVS)
ABRASION RESISTANCE	15.000 Revs		BS ISO 12947

COLOR FASTNESS TO	STAINING						Change Of Shade	TEST METHOD	
	acet	col	nyl	poly	acry	wool			
WASHING	3/4	3/4	3/4	4	4	4	4/5	CA1 (BS EN 105 C06)	
WATER	3/4	3/4	3/4	4	4	4	4/5	CA2 (BS EN ISO 105-E01)	
PERSPIRATION (ACID)	3/4	3/4	3/4	4	4	4	4/5	CA4 (BS EN ISO 105-E04)	
PERSPIRATION (ALKALI)	3/4	3/4	3/4	4	4	4	4/5	CA4 (BS EN ISO 105-E04)	
DRY CLEANING	4						4/5	(BS EN ISO 105 D01)	
RUBBING	Dry: 4			Wet: 3				CA3 (BS EN ISO 105 X12)	
LIGHT									

### CARE INSTRUCTIONS



NOTE 1: THERE MAY BE %2 SHRINKAGE VARIATION IN LYCRA DIRECTION DEPENDING ON THE MOISTURE AND TEMPERATURE OF THE ENVIRONMENT ON THE CUTTING TABLE

NOTE 2: IT IS RECOMMENDED THAT YOU ASK YOUR SUPPLIER FOR TECHNICAL INFORMATION ON EACH DELIVERY OF FABRICS ABOUT LYCRA TO GUARANTEE CONSISTENT QUALITY

PREPARED BY: KADİR ATICI

APPROVED BY: UMUT BOZKUŞ

Erkek / Kız Pantolon - Etek Kumaşı